

Ātri cietējošais betons

weber S-30

Cementa maisījums sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai, savienojumu spraugu aizpildīšanai, vieglbetona pagatavošanai un plākšņu liešanai. Piemērots betonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Spiedes izturība: 30 MPa.

Pozitīvās īpašības

- Ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām.
- Sauso maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšanu jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījumu apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.
- Weber S-30 klāj ar ķelli 10-50 mm biezā kārtā uz horizontālām pamatnēm. Uz vertikālām pamatnēm jāiestrādā plānāka kārtā.
- Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā betona java sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu javu.
- Lai ātra mitruma izdalīšanās rezultātā nerastos plaisas, uzreiz pēc iestrādes virsmu vēlams pārklāt ar polietilēna plēvi vai maisaudeklu un 2 diennaktis mitrināt.

Tehniskā informācija

Krāsa	pelēka
Spiedes izturība	30 MPa
Kārtas biezums (uz horizontālām pamatnēm)	10 - 50 mm
Frakcijas (grauda) lielums	3 mm
Patēriņš	apmēram 20 kg/m ² 10 mm biezā kārtā
Pievienojamais ūdens daudzums	3-3,5 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	1,5 stunda
Cietēšanas laiks	apmēram 2 stundas
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Iepakojums	25 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši



Produkta priekšrocības



Ātri
cietējošs

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv