

Ambiance Diamond

Matēta nodilumizturīga krāsa sienām

- Tehnoloģija «HD Colour» garantē noturīgus krāsas toņus daudzu gadu garumā
- Ļoti viegli tīrīt (1. klases izturība pret mitro tīrīšanu)
- Produkts faktiski ir bez smaržas un ar ļoti zemu GOS saturu



Produkta īpašības

Matēta krāsa sienām un griestiem, ar lielisku segtspēju un ļoti labu nodilumizturību, paredzēta iekšdarbiem. Produkts viegli klājas uz virsmas, nešļakstās un labi izlīdzinās, radot līdzenu krāsas pārklājumu. Tā kā krāsu raksturo augsta mitrumizturība un spēja labi izturēt tīrīšanu (1. klases izturība pret mitro tīrīšanu, EN 13 300), tā ir piemērota lietošanai arī tādās telpās, kuru sienas bieži jātīra. Ūdenī šķīstošs produkts, faktiski bez smaržas un ar ļoti zemu GOS saturu (≤ 1 g/l). Var tonēt visos krāsu paletes toņos.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts sienu un griestu krāsošanai sausās iekštelpās, piemēram, dzīvojamās istabās un bērnistabās, virtuvēs, gaitenīšos, birojos, kā arī rūpniecības uzņēmumos un sabiedriskās telpās, kurām ir nepieciešama augsta nodilumizturība, piemēram, veikalos, skolās, bērnudārzos, slimnīcas palātās.

Pamatvirsmas

Krāsa ir piemērota jaunu un iepriekš krāsotu ģipša plātņu, apmetuma, betona un ķieģeļu, krāsojamu un stiklšķiedras tapešu, špaktelētu virsmu, kā arī nogruntētu kokšķiedras un kokskaidu plašu krāsošanai.

Virsmas sagatavošana

- Pamatvirsmas jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un visa, kas varētu traucēt krāsas sasaistīšanos ar virsmu. Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar siltu ūdeni. Ļoti netīras virsmas mazgāšanai lietojams mazgāšanas līdzeklis, pēc tam virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Vecā atdalījusies krāsa un vāji saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu klāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.
- Virsmas nelīdzenumi, caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi no "Sadolin" produktu klāsta, piemēram, ar **"Maxi Pro"**, **"Maxi"**. Nožuvusi nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Gruntēšana

- Porainas, piemēram, špaktelētas vai iepriekš nekrāsotas apmetuma, betona un ķieģeļu virsmas, kā arī ģipša plātnes jānogruntē ar krāsu **"Grund"**.
- Iepriekš neapstrādātas kokšķiedras un kokskaidu plates, kā arī dažādas pakāpes porainības virsmas (piemēram, špaktelējot atsevišķas vietas) jānogruntē ar krāsu **"Bindo Base"**.
- Iepriekš ar alkīda vai eļļas krāsu krāsotas virsmas, kā arī rūpnieciski apstrādātas virsmas jānogruntē ar krāsu **"Bindo Base"**.
- Iepriekš ar kaļķu krāsu pārklāta virsma jāasaista ar krāsas **"Silikat Base"** un ūdens maisījumu attiecībā 1:1 vai jānogruntē ar krāsu **"Master Base"**, kurai ir pievienots lakbenzīns **"Solve W"** 40–50% apmērā.
- Sliktā stāvoklī esoša līmes krāsa pilnībā jānoņem, stipri saistīta līmes krāsa jānogruntē ar krāsu **"Master Base"**, kurai ir pievienoti 20–30% lakbenzīna **"Solve W"**.
- Pēc gruntēšanas virsma viegli jānoslīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Beigu apdare

- Uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas krāsas **"Ambiance Diamond"**. Vajadzības gadījumā pirms pirmās kārtas krāsošanas jāpievieno 10% ūdens, beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.
- Par darbarīku ieteicams izmantot piemērotu veltnīti, otu vai smidzinātāju. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt $+10...+25$ °C (ieteicamā temperatūra $+18\pm 2$ °C), relatīvajam gaisa mitrumam: 40...80% (ieteicams – 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, un/vai caurvējš krāsošanas laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.
- Intensīvas sarkanas, dzeltenas un oranžas krāsas toņus raksturo mazāka segtspēja. Tāpēc ieteicams gruntskrāsu tonēt segkrāsai pēc iespējas līdzīgā tonī vai vajadzības gadījumā uzklāt uz virsmas papildu krāsas kārtu.



Tehniskie raksturojumi (EN 13 300)

Pielietojums	sausas telpas, veicot iekšdarbus
Saistviela	akrila kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe (G 60°)	matēta
Blīvums	~ 1,35 kg/l (bāzes BW)
Sausnas saturs	~ 52% (bāzes BW)
Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā ar ISO 11998 (28 apgr, 200 ciklu)	1. klase (< 4 µm)
RYL 2012 slodzes klase	RL 04 Īpaši liela slodze un augstas prasības sausās telpās RL 05 Īpaša slodze un prasības iekšdarbiem
Patēriņš (1 kārtā)	uz iepriekš krāsotas virsmas: 10–12 m²/l, uz iesūcošas virsmas: 7-9 m²/l
Kontrastainums (ISO 6504-1:2006)	2. klases segtspēja, ja krāsas patēriņš ir 9,2 m²/l
Žūšanas laiks (+23 °C, RH 50%)	puteķīneuzņēmīga pēc 0,5 stundām, var krāsot pēc 1–2 stundām
Termiskā stabilitāte (ISO 3248:2000)	īslaicīgi iedarbojoties augstai temperatūrai (24 st., +125 °C), novērojama minimāla dzeltēšana un blāvums; augstas temperatūras ilglaicīga iedarbība var ietekmēt krāsas toni un spīdumu
Tvaikcaurlaidība (ISO 7783:2011)	klase V ₂ vidēji (V= 23,9 g/(m²*d))
Atšķaidītājs	tīrs ūdens, līdz 10% no tilpuma
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", bāzes toņi balts (BW) un bezkrāsains (BC)
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Izsmidzināšana	0,017"– 0,025" uzgalis, spiediens 150...200 bāri, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni
GOS saturs	≤ 1 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam A/a -30 g/l).
Glabāšana	krāsu glabāt noslēgtā traukā sausā un no sala aizsargātā vēsā vietā +5...+30 °C temperatūrā.
Glabāšanas laiks	neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 3 gadi; derīguma termiņš sk. uz iepakojuma
Iepakojums	0,5 l / 2,5 l / 10 l

Virsmas krāsošanas un kopšanas ieteikumi

- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; vajadzības gadījumā pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Ja krāsa ir tonēta dažādos traukos, pirms virsmas krāsošanas ieteicams to sajaukt vienā tvertnē.
- Darba laikā jāizmanto liels krāsas daudzums, lai virsma ilgāk paliktu mitra un to varētu apstrādāt. Uz sienas virsmas uzklātā krāsa jāizlīdzina, virzot veltnīti uz augšu un uz leju tā, lai pēdējā veltnīša kustība katrā krāsas joslā visā sienas garumā tiktu veikta vienā virzienā. Krāsojot griestus, jāstrādā gaismas krišanas virzienā, t.i., izlīdzinošie triepieni jāveic virzienā no loga.
- Parastajos apstākļos krāsas plēve iegūst galīgo izturību 3–4 nedēļās pēc krāsošanas, tāpēc jācenšas izvairīties no krāsotās virsmas intensīvas tīrīšanas, pirms nav pagājis norādītais laiks. Ja krāsoto virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk, tas jādara uzmanīgi ar mitru drānu.
- Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantojot tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietu suku.

Darba drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt medicīniskā palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona un C(M)IT/MIT maisījumu (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs:

«Akzo Nobel», Zviedrija.

Pārstāvis:

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.